

Nome Prodotto: Propspeed Clear Coat

Descrizione: Propspeed Clear Coat è un rivestimento siliconico monocomponente sicuro per l'ambiente, previene la crescita di flora marina sulla superficie trattata riducendo la tensione superficiale della stessa. Propspeed è privo di rame, leghe di stagno o altre sostanze tossiche che possono inquinare l'ambiente.

Uso Tipico: Come prodotto che previene la formazione della fauna marina su eliche e corpi in movimento. Essendo un prodotto privo di rame è indicato per l'utilizzo vicino a timone, piede poppiere, luci immerse, radiatore per chiglia e elica di prua.

Proprieta' Fisiche:

Legante	- Polimero Siliconico
Colour	- Rivestimento trasparente
Finitura	- Lucida
Mani da applicare	- 1
Resa teorica	- 11m ² /L
Spessore film umido	- 90 micron
Spessore film secco	- 75 micron
Solido in volume	- 83%
VOC	- 129g/L
Secco al tatto	- 3 ore
Essiccazione completa	- 8 ore (20° C)
Tempo di ricopertura	- La ricopertura non è consigliata
Durata magazzino	- 2 anni (25°C)
Solventi	- Mix di solventi Aromatici/Alifatici
Pulizia	- Xilene

Applicazione: Kit di applicazione Propspeed Rullo (PSAP4KIT, PSAP4-10) o pennello

Preparazion Della Superficie e Applicazione:

Vedere video guida all'indirizzo www.propspeed.com/application

Eliche, Assi e Timoni:

Applicare una mano piena di Propspeed Clear Coat al di sopra della seconda mano di Etching Primer. L'applicazione deve essere effettuata non appena il primer risulta asciutto al tatto. Non immergere per almeno 8 ore.

Nuove Eliche:

Raccomandiamo di pulire e trattare il metallo con Propclean e Propprep prima di applicare il Primer. Riferirsi alle schede tecniche di PropPrep e PropClean.

Rimozione e Ri-applicazione di Propspeed:

Quando viene riapplicato Propspeed i seguenti step devono essere seguiti:

- Rimuovere il vecchio Propspeed utilizzando Stripspeed (fare riferimento alla scheda TDS).
- Pulire la superficie con PropClean e PropPrep
- Ricoprire come da indicazioni.

Performance e Limitazioni:**Performance:**

- Privo di biocidi
- Ottime proprietà nel prevenire la crescita di flora sulle parti trattate
- Rivestimento trasparente
- Lungo tempo di servizio (da 1 a 2 stagioni)

Limitazioni:

- Rivestimento morbido, è necessario evitare ogni danno meccanico alla superficie trattata.
- Deve essere rimosso completamente prima di poter ri-applicare il prodotto.
- Contiene silicone e deve essere usato con cura, tenendo a mente la possibile contaminazione di altre superfici.
- Il sistema PropSpeed non è raccomandato, ne tantomeno approvato, per l'uso in acquacoltura o comunque contatto alimentare.

Salute e Sicurezza:**Clearcoat:**

Contiene solventi organici incluso lo Xilene. Non esporre a fiamme libere o a macchinari ad alta temperatura. Evitare il contatto con la pelle. È altamente raccomandato l'uso dei guanti o di una crema protettiva effetto barriera. Quando si maneggia il prodotto, non mangiare, bere o fumare. Assicurarsi di lavorare in un ambiente ben ventilato.

Trasporto:

UN No.:	1263
Class:	3
Hazchem:	3Y
Packing Group	III

Immagazzinamento:

Non posizionare vicino a fiamme libere o macchinari ad alta temperatura.

Primo Soccorso:

Ingerimento	- Somministrare latte o acqua, contattare immediatamente un medico.
Contatto con la pelle	- Lavare accuratamente con acqua e sapone
Contatto oculare	- Lavare accuratamente per 10 minuti con acqua corrente pulita. Contattare un medico.
Inalazione	- Allontanarsi dalla zona spostandosi in ambiente ventilato. Contattare un medico.